
用于边压打印机的树脂基碳带



>aXR600

出色的防污和抗磨刮能力 卓越的打印品质、敏感度和介质适用性 良好的耐高温性能


AXR®600 是 inkanto 产品系列中用于角边綠Corner Edge和近边綠Near Edge打印机的标准树脂基碳带。鉴于其卓越的清晰度,AXR®600已成为一款热门产品。另外,其高度的抗磨刮性和高速打印能力,亦是其他产品所无法比拟的。



打印介质

纸		合成材料	
铜版纸	•00	PP	• • •
光面铜版纸	• • 0	PE	• • •
		PET	• • •

打印抵抗力



符合以下各项认证与许可

REACH / SVHC 1907/2006/EC		
获准食品接触 1935/2004/EC		
重金属 2011/65/EU		
加州第 65 号提案		
卤素限制		

打印机设置



您的碳带的需求		
颜色:	•	
长度(米):		
宽度(毫米):		
部件编号:		
您的分销商:		
联系人:		



用于边压打印机的树脂基碳带



>aXR600

应用领域








































产品性能

打印	效果						
	90°条形码	85	A _a	小字符	90	ፆ 徽标	95
	0°条形码	Q ₁₀₀	<u> </u>	二维码	Q ₁₀₀	● <u>黑度</u> *使用黑度计测出	1,7 odr
抵抗	性						
	抗热度	180°C 356°F	*	防晒 色牢度浅蓝色羊毛标准	>7	△ 防溶剂	45
•	防水	? 100	Ø	抗摩擦	95		

产品物理一化学特性

产品结构



PET 薄膜	厚度: 4.5 微米		
油墨	树脂基		
熔点		80 °C/ 176 °F	
背涂	硅基		
摩擦系数		Kd < 0.2	
碳带厚度		< 9 微米	
该款碳带经防静电堆积处理			

储存

储存条件

建议12个月

湿度 20-80%; 温度 5-35°C (40-95°F)

废弃物管理

inkanto 碳带卷及其包装可实现废弃物优化管理。有关更多信息,请联系 ARMOR。